

Équivalence d'épaisseur de l'acier standard

Standard gauge equivalency



Donnée technique
Janvier 2021

Technical data
January 2021

Équivalence d'épaisseur de l'acier standard

Standard gauge equivalency

Épaisseur d'acier roulé chaud ou froid Hot or cold rolled steel gauge	Équivalence d'épaisseur en pouce Equivalent thickness in inches	Équivalence d'épaisseur en millimètre Equivalent thickness in millimeters
7	~ 0.179	~ 4.547
8	~ 0.164	~ 4.166
9	~ 0.150	~ 3.810
10	~ 0.134	~ 3.404
11	~ 0.120	~ 3.048
12	~ 0.105	~ 2.667
13	~ 0.090	~ 2.286
14	~ 0.075	~ 1.905
15	~ 0.067	~ 1.702
16	~ 0.060	~ 1.524
17	~ 0.054	~ 1.372
18	~ 0.048	~ 1.219
19	~ 0.042	~ 1.067
20	~ 0.036	~ 0.914
21	~ 0.033	~ 0.838
22	~ 0.030	~ 0.762